

CleHo

Decklack Pinsel fix C27

Einsatzbereich

- Zur Vorretusche bei der Befüllung von Kratzern und Löchern mit CleHo-Füllstoffen.
- Zur deckenden Pinselretusche auf Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Stein.
- Erzielen von Grundtönen und Nachziehen von Maserungen.
- Zum Einfärben von Rex-Lith Holz und Transparent.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.
- Anmerkung: Bei Stein nur bedingt einsetzbar, je nach Belastungsgrad!

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend.
- Hohe Deckkraft.
- Überlackierbar mit allen CleHo-Retuschier- und Sprüh-Lacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Eintrocknete Farben auf Mischbrett wieder anlösbar und untereinander gut mischbar (auch mit Pinsel-Fix® Klarlack).

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch kräftig schütteln – ca. 20 Sekunden. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abziehen. Stiftspitze nach oben halten und durch Drücken auf "PRESS" den Stift entlüften (hörbarer Druckausgleich). Jetzt Spitze nach unten halten und über einem Holzbrettchen, Näpfchen, Papier- oder Baumwolltuch langsam auf "PRESS" drücken, bis Farbe auf die Unterlage tropft. Farblacktropfen auf der Unterlage verrühren, somit wird eine optimale Verteilung des flüssigen Mediums im Pinsel erreicht. Nicht zu nass retuschieren, besonders bei feiner "Pinsel"-Retusche. Bei Antrocknung der Spitze, Lack nachpumpen oder Spitze mit NC-Verdünnung anfeuchten. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Zu behandelnde Flächen müssen staub-, fett- und silikonfrei sein.

Empfehlung: Sollte der Stift länger nicht in Gebrauch genommen werden, Spitze in NC-Verdünnung reinigen.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach ca. 1-2 Minuten
Griffest:	nach ca. 2-5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Lichtechtheit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich.
- Reizend.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nur in gelüfteten Räumen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Einzeln oder im 5er Pack
Ersatzspitzen im10er Pack

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 03/07