

König

Rex-Lith Holz 152

Einsatzbereich

- Zum Instandsetzen von Oberflächen, die höchsten Beanspruchungen unterliegen, wie Holz, Kunststoff, Metall, Marmor, Stein, Polyester (nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Teflon).
- Zum Wiedereinsetzen von ausgebrochenen oder herausgerissenen Beschlagteilen, Buchsen und Schrauben.
- Für Ecken- und Kantenschäden bei Schichtstoff und Melamin beschichteten Platten.
- Zum Ergänzen von Fehlstellen, zum Befüllen von tiefen Löchern, Kratzern und Druckstellen.
- Im Außenbereich überlackieren.

Produkteigenschaften

- Schnell aushärtender Zweikomponenten-Füllstoff auf Basis Polyesterharz/Peroxyd.
- Farbton: Eiche.
- Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten, je nach Härtermenge und Umgebungstemperatur.
- Geringer Schwund (1-2%).
- Rex-Lith-Sorten sind untereinander mischbar.
- Hervorragende Härte und hohe Belastbarkeit.
- Nach Aushärtung einfach zu bearbeiten (schleifen, sägen, hobeln, fräsen).
- Überlackierbar mit 1K- und 2K-Lacksystemen.
- Mit König-Retuschierprodukten einfärbbar (Fehler-Ex 240, Color-Tinktur 220).

Verarbeitungshinweise

Härterzugabe 1,5-2,5%. Dosierungsbeispiele siehe Gebrauchsanweisung.

Achtung: Überdosierung führt zu: Verfärbung/Vergilbung, Rissbildung, zu großer Hitzeentwicklung, Störungen nach der Überlackierung. Verarbeitungstemperatur 15-25°C. Auf nicht saugender Unterlage (z.B. Mischbrett 609) beide Komponenten ca. 1 Minute homogenisieren. Zügig in Schadstelle einbringen, Lufteinschlüsse vermeiden. Beschläge und Schrauben sofort miteinsetzen. Nach ca. 20-30 Minuten Aushärtungszeit können Überstände abgearbeitet und die Oberfläche geglättet werden. Retuschierarbeiten zu einer Instandsetzung nach ca. 30 Minuten möglich. Eine Komplettlackierung als Neubeschichtung erst nach 24 Stunden (feiner Zwischenschliff!).

Produktdaten

- Temperaturbeständigkeit:** bis 110°C
Mechanische Festigkeit: sehr gut
Aushärtezeit: je nach Temperatur 20-30 Minuten
Überlackierbar: mit allen König-Lacken überlackierbar
 gut bis sehr gut
Haftung:
Lichtehttheit/ Witterungsbeständigkeit: nur bedingt
Lagerfähigkeit: 1 Jahr
 (im geschlossenen Originalgebinde und bei kühler Lagerung)

Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Entzündlich
- Enthält Styrol.
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Rex-Lith und sein Härter sind in der vorliegenden Form Sondermüll.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel EAK 080409 – *Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Packung 150g + Zubehör
 Dose 1000g + Härter 2x25g

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
 Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
 E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 07/09