

# König Rex-Lith Transparent 151

## Einsatzbereich

- Zum Instandsetzen von unifarbenen Oberflächen, die höchsten Beanspruchungen unterliegen, wie Holz, Kunststoff, Metall, Marmor, Stein, Polyester (nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Teflon).
- Für Ecken- und Kantenschäden.
- Zum Ergänzen von Fehlstellen, zum Befüllen von tiefen Löchern, Kratzern und Druckstellen.
- Im Außenbereich überlackieren.

## Produkteigenschaften

- Schnell aushärtender Zweikomponenten-Füllstoff auf Basis Polyesterharz/Peroxyd.
- Transparent.
- Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten, je nach Härtemenge und Umgebungstemperatur.
- Geringer Schwund (1-2%).
- Rex-Lith-Sorten sind untereinander mischbar.
- Hervorragende Härte und hohe Belastbarkeit.
- Nach Aushärtung einfach zu bearbeiten (schleifen, sägen, hobeln, fräsen).
- Überlackierbar mit 1K- und 2K-Lacksystemen.
- Polierfähig.
- Mit König-Retuschierprodukten einfärbbar (Fehler-Ex 240, Color-Tinktur 220).

## Verarbeitungshinweise

Härterzugabe 1,5-2,5%. Dosierungsbeispiele siehe Gebrauchsanweisung.

**Achtung:** Überdosierung führt zu: Verfärbung/Vergilbung, Rissbildung, zu großer Hitzeentwicklung, Störungen nach der Überlackierung. Verarbeitungstemperatur 15-25 °C. Beim Einfärben mit Fehler-Ex 240, Color-Tinktur 220 (max. 5 Tropfen pro cm Rex-Lith) kann sich die Aushärtungszeit verlängern.

**Wichtig: Farbtonfindung vor Härterzugabe.** Auf nicht saugender Unterlage (z.B. Mischbrett 609) beide Komponenten ca. 1 Minute homogenisieren. Zügig in Schadstelle einbringen, Lufteinschlüsse vermeiden. Nach ca. 20-30 Minuten Aushärtungszeit können Überstände abgearbeitet und die Oberfläche geglättet werden. Klebrige Rückstände mit Korrekturanlöser 711 entfernen. Retuschierarbeiten zu einer Instandsetzung nach ca. 30 Minuten möglich. Eine Komplettlackierung als Neubeschichtung erst nach 24 Stunden (feiner Zwischenschliff!).

## Produktdaten

- Temperaturbeständigkeit:** bis 110 °C  
**Mechanische Festigkeit:** sehr gut  
**Aushärtezeit:** je nach Temperatur 20-30 Minuten  
**Überlackierbar:** mit allen König-Lacken überlackierbar  
 gut bis sehr gut  
**Haftung:**  
**Lichtechtheit/ Witterungsbeständigkeit:** nur bedingt  
**Lagerfähigkeit:** 1 Jahr  
 (im geschlossenen Originalgebinde und bei kühler Lagerung)

## Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Entzündlich
- Enthält Styrol.
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

*Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.*

## Entsorgungshinweise

- Rex-Lith und sein Härter sind in der vorliegenden Form Sondermüll.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel EAK 080409 – *Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

## Lieferform

Packung 120g + Zubehör  
 Dose 750g + Härter 2x25g

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



**Heinrich König & Co. KG**  
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
 Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11  
 E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 07/09