

## Knetholz MS/PK-L, alle Farbtöne

### Allgemeine Hinweise:

**Knetholz MS/PK-L** ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger Holzkitt auf Lösungsmittelbasis, der im Innen- und Außenbereich zum Einsatz kommt.

Nach der vollständigen Trocknung kann wie bei Natur- bzw. Nutzholz geschliffen, gebohrt, gesägt sowie genagelt werden. Nach dem Aushärten ist das **Knetholz MS/PK-L** beständig gegen Wassereinfluss und schwache Säuren. Es ist stoßfest und fast vollständig geruchlos, eignet sich jedoch nicht zum Auskitten von Dehnungsfugen.

### Verarbeitungshinweise:

- Mindestverarbeitungstemperatur: + 5 ° Cels., günstig + 20 °
- relative Luftfeuchtigkeit: geringe Luftfeuchte beschleunigt den Trocknungsvorgang, günstig: < 50 %
- Temperaturbeständigkeit: von - 30° Cels. Bis + 70° Cels. Bei maschineller Verarbeitung (Heißverpressung) sollte erst nach dem Verpressen ausgekittet werden.
- Auftragsart: bis max. 2 mm Tiefe, in einer Schicht. Bei tieferen Stellen muss in mehreren Schichten aufgetragen werden.
- Beizbarkeit: beizbar mit den meisten wasser- und lösemittelhaltigen Beizen. Nicht geeignet sind alle Beizen mit stark ölhaltigen Rückständen und Lösemittelbeizen, die eine Unverträglichkeit gegenüber Aceton aufweisen. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt angebotenen Beizen kann keine generelle Empfehlung ausgesprochen werden, es ist jedoch grundsätzlich notwendig eine vorherige Produktverträglichkeit mit den zu verarbeitenden Materialien vorzunehmen.
- Einfärben: Einfärbbar mit den meisten wasser- und lösemittelhaltigen Beizen. Alle angebotenen Farbtöne sind untereinander mischbar. Vorher ist eine Produktverträglichkeit notwendig.
- Verdünnbarkeit: Keine Kunstharz- oder Nitroverdünner verwenden. Nur die dafür vorgesehene Verdünnung MS/50 C verwenden. Leicht eingetrocknetes **Knetholz MS/PK-L** kann durch Zusatz dieser Spezialverdünnung wieder verarbeitbar gemacht werden.
- Arbeitsvorbereitung: Die auszukittenden Stellen müssen tragfähig, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf vorher mit Verdünnung MS/50 C entfetten.
- Trocknungszeit: Die Trocknungszeit ist abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Holzart u. Holzfeuchte sowie der zu verarbeitenden Stärke bzw. Tiefe der Risse und Fugen.
- Lagerstabilität: **Knetholz MS/PK-L** ist bei sachgemäßer, kühler Lagerung, ab Erwerb des Gebindes, mindestens 24 Monate lagerfähig.

### Sicherheitsratschläge:

**Knetholz MS/PK-L** enthält Aceton und ist damit nach VbF: A1, leicht entzündlich. Keine offene Flamme oder heiße Gegenstände (z.B. Ofen, Heizungen etc.) in die Nähe von Verarbeitungs- oder Lagerorten gelangen lassen. Nicht rauchen! Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen.

Gefahrgut Kl. 4.1, UN-Nr. 1325, Verpackungsgruppe II.